

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ

СОСТАВ	Стиролакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, функциональные добавки.																	
НАЗНАЧЕНИЕ	Для окраски стен и потолков в жилых и офисных помещениях по пористым и гладким поверхностям (кирпичным, бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным, асбестоцементным), а также по ранее окрашенным поверхностям, специально предназначенным для окраски обоям, другим поверхностям, кроме окраски помещений с повышенной влажностью.																	
СВОЙСТВА	Экологически безопасная краска. Отличается белизной. Обладает удобной для нанесения консистенцией, образует ровное матовое паропроницаемое покрытие. Допускается легкая влажная уборка. Краску можно колеровать универсальными колерными пастами "Color Jazz".																	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	<table><tr><td>Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20±0,5)°C, с, не менее</td><td>50</td></tr><tr><td>Массовая доля нелетучих веществ, %</td><td>58-64</td></tr><tr><td>Степень перетира, мкм, не более</td><td>40</td></tr><tr><td>Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более</td><td>1</td></tr><tr><td>pH, не менее</td><td>8,5</td></tr><tr><td>Укрывистость высушенного покрытия, г/м², не более</td><td>180</td></tr><tr><td>Морозостойкость, циклы, не менее</td><td>5</td></tr><tr><td>Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998)</td><td>Класс 4</td></tr></table>		Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20±0,5)°C, с, не менее	50	Массовая доля нелетучих веществ, %	58-64	Степень перетира, мкм, не более	40	Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1	pH, не менее	8,5	Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180	Морозостойкость, циклы, не менее	5	Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998)	Класс 4
Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20±0,5)°C, с, не менее	50																	
Массовая доля нелетучих веществ, %	58-64																	
Степень перетира, мкм, не более	40																	
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не более	1																	
pH, не менее	8,5																	
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более	180																	
Морозостойкость, циклы, не менее	5																	
Стойкость к мокрому истиранию (ISO 11998)	Класс 4																	
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть сухой, чистой, не «мелящей», без признаков грибковых поражений. Старые отслаивающиеся покрытия удалить. Трещины и неровности поверхности зашпатлевать, зашлифовать пыль от шлифовки удалить. Для выравнивания впитывающей способности и улучшения адгезии, перед нанесением материала, всю поверхность рекомендуется грунтовать «Грунтовкой укрепляющей прозрачной»™ «РасКраС».																	
ПОДГОТОВКА КРАСКИ	Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой, но не более 10% от объема.																	
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ	Краску можно наносить при температуре от +5 до +50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.																	
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик, краскораспылитель.																	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Однослойного покрытия – 1ч при температуре 18-22°C и относительной влажности воздуха не более 80%.																	
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	Краску наносят в 2 слоя.																	
РАСХОД	140-180 г/м ² .																	
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ	Теплая вода.																	
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Не токсична, пожаровзрывобезопасна! При попадании в глаза, рот и на кожные покровы промыть водой. Более полная информация по безопасному обращению с материалом находится в Паспорте безопасности вещества.																	

**ТРАНСПОРТИРОВКА
И ХРАНЕНИЕ**

В плотно закрытой таре при температуре выше 0°C, в недоступном для детей месте! Допускается транспортирование и хранение при температуре до -30°C, но не более месяца (5 циклов замораживания-оттаивания), размораживать при комнатной температуре (около +20°C) до полного оттаивания краски. Тару с остатками материала плотно закрыть и утилизировать в организованные места сбора бытовых отходов!

СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца с даты изготовления.

**НОРМАТИВНЫЙ
ДОКУМЕНТ**

СТО 54651722-001-2007

**СОПРОВОДИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Свидетельство о госрегистрации № RU.31.БО.12.008.Е.000196.12.11
Аналитический паспорт качества (выдается на каждую партию продукции).

Технические характеристики получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта. При неправильном применении материала производитель не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на материал могут быть изменены без уведомления. Для строительных фирм, ремонтно-подрядных организаций и архитектурных компаний Завод «Краски КВИЛ» может оказывать консультации с выездом на место объекта. Консультации включают в себя осмотр объекта, ремонтно-окрасочные рекомендации.

ООО Завод «Краски КВИЛ». 308023, г. Белгород, Студенческая, 50. тел./факс: (4722) 31-59-24, 31-02-51.

www.kvil.ru